様式 (18)

細骨材の表面水量試験（JIS A 1111）

工 事 名

試料採取
地　　名

請負者

表面乾燥飽和状態の吸水量W＝　　％

測定者　　印

測　定 年月日	天候	Ws （g）	V_1 （cc）	V_2 （cc）	Vs （g）	Gs	Va	P(%)	PW(%)	摘要

注　Ws　試料の重量

V_1　最初の水量

V_2　試料と水との容積

Vs　試料でおきかえられた水量＝（V_2）－（V_1）

Gs　試料の比重

$$Va = \frac{Ws}{Gs}$$

P　表面乾燥飽和状態に対する試料の表面水の百分率　$= \dfrac{(Ws) - (Va)}{(Ws) - (Vs)} \times 100\%$

Pw　表面乾燥飽和状態の吸水量（W）と表面水（P）との差＝（W）－（P）％